

(EU) No. 305/2011 rendelet Annex III szabályozásának, No. [I000002203] megfelelően 2013-mas kiadás

ABT-Szerelőragasztó (Kaucsuk) 310ml, oldószeres R1

1. Termék egyedi azonosítója:

2. Típus-, tétel vagy sorozatszám, vagy bármely olyan ismertető elem, ami lehetővé teszi az építési termék azonosítását, ahogy azt a 11. cikk (4) bekezdése előírja:

gyártási szám: lásd a termék csomagolásán

3. Az építési termék rendeltetése vagy rendeltetései, ahogy azt a gyártó meghatározza, összehangolva az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal:

Az ABT Szerelőragasztó többféleképpen felhasználható kaucsuk alapú ragasztó, amely a befejezési és felújítási munkák során használt tipikus építési anyagok ragasztására ajánlott. A termék kiválóan tapad és tartós rugalmas kötést biztosít minden szennyeződésmentes, száraz felületen.

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, valamint bejegyzett védjegye és értékesítési címe, ahogy azt a 11.cikk (5) bekezdése előírja.

ARTELIT FM SA
Strzegomska 2-4
53-611 Wroclaw, POLAND

5. Adott esetben, annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a felelősségi köre lefedi azon feladatokat, amik 12 (2) cikkben meg lettek határozva:

Nincs ilyen

6. Az a rendszer vagy rendszerek melyek az építési termékek teljesítményének és állandóságának illetve ellenőrzésére szolgálnak, ahogy azt az Annex V. meghatározza

Tűzvédelmi osztályozás 3 Rendszer szerint

7. Teljesítménynyilatkozat esetében az építési termékekre vonatkozó hatályos harmonizált szabvány és a bejelentett szerv neve, azonosító száma:

Az 1378 bejelentett szerv végezte el a meghatározást a termék típuson a típusvizsgálat és a tesztjelentés alapján.

8. Azon építési termékekre vonatkozó gyártói teljesítmény nyilatkozatoknál melyekre európai műszaki értékest adtak ki:

Nincs ilyen

9. Nyilatkozott teljesítmény:

(EU) No. 305/2011 rendelet Annex III szabályozásának, No. [100002203] megfelelően 2013-
mas kiadás

MŰSZAKI ADATOK	
<u>Kötés előtt:</u>	
Összetétel:	sztirol-butadién kaucsuk(SBR), szénhidrogén gyanta, szerves oldószerek
Szín és konzisztencia:	bézs színű, krémes anyag
Sűrűség:	1,1-1,2 g/ cm ³
Felhasználási hőmérséklet:	+10°C - + 30°C
Nyitott idő:	10-20 perc
Teljes kötési idő:	24-72 óra
Kiadósság:	300-600g/m ²
Tűzveszélyesség:	tűzveszélyes
<u>Kötés után:</u>	
Szárazanyag-tartalom:	70%±3%
A ragasztó kötés utáni hőállósága:	-20°C -+60°C

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra
Meggatalmazott személy:

ABT-tech. Hungária Kft.
2310 Szigetszentmiklos, Rozsa u 11
Cégjegyzékszám: 13-09-091131
Adószám: 12836532-2-13


.....
(Banicz László Ügyvezető igazgató)

2013-07-01

Annex

(EU) No. 305/2011 MSDS rendelet 6(5) cikkben foglaltnak megfelelően, konformban az (EU) No. 1907/2006 (kiterjesztett) Annex II-vel